

## Jackdaw ABS/PC FR12WT6702

10% стекловолокно

Polycarbonate + ABS

Jackdaw Polymers

### Описание материалов:

Jackdaw ABS/PC FR12WT6702 is a Polycarbonate + ABS (PC+ABS) product filled with 10% glass fiber. It is available in Europe. Primary characteristic: flame rated.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 10% наполнитель по весу		
Внешний вид	Белый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.30	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792, ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			
Break	70.0	MPa	ISO 527-2
--	70.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	5.0	%	ASTM D638, ISO 527-2
Флекторный модуль	3500	MPa	ASTM D790, ISO 178
Flexural Strength	50.0	MPa	ASTM D790, ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	7.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Ударная прочность <sup>1</sup>	7.00	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D256
Charpy Unnotched Impact Strength <sup>2</sup>	41.0	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D256
Charpy Unnotched Impact Strength	41	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	V-0	UL 94	
NOTE			
1.	Method B		
2.	Method A		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

