

Ferro PP RPP10GT25UL

10% стеклянная бусина

Polypropylene

Ferro Corporation

Описание материалов:

Ferro PP RPP10GT25UL is a Polypropylene material filled with 10% glass bead. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Important attributes of Ferro PP RPP10GT25UL are:

Flame Rated

Flame Retardant

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стеклянный шарик, 10% наполнитель по весу		
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.02	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	11	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	1.7	%	
Across Flow	1.7	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	31.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	10	%	ASTM D638
Флекторный модуль			ASTM D790
1% Secant : 23°C	1520	MPa	
Tangent : 23°C	1720	MPa	
Flexural Strength (Yield, 23°C)	41.4	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	27	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	240	J/m	ASTM D256
Gardner Impact	0.169	J	ASTM D5420
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	62.8	°C	ASTM D648
RTI Elec			UL 746

1.59 mm	115	°C	
3.18 mm	115	°C	
RTI Imp			UL 746
1.59 mm	115	°C	
3.18 mm	115	°C	
RTI Str			UL 746
1.59 mm	115	°C	
3.18 mm	115	°C	

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость (0.0625 mm)	V-2	UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

