

Gallonprene® GP540-6505C

Thermoplastic Elastomer

Shenzhen Sungallon Rubber & Plastic Corporation Limited

Описание материалов:

Gallonprene® GP540-6505C is a Thermoplastic Elastomer (TPE) product. It can be processed by extrusion or profile extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, or Latin America. Applications of Gallonprene® GP540-6505C include hose/tubing and wire & cable.

Characteristics include:

REACH Compliant

RoHS Compliant

Good Aesthetics

Halogen Free

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая поверхность Без галогенов Высокая эластичность | | |
| Используется | Профили Трубка Применение проводов и кабелей | | |
| Рейтинг агентства | EC 1907/2006 (REACH) | | |
| Соответствие RoHS | Соответствует RoHS | | |
| Внешний вид | Белый | | |
| Метод обработки | Экструзия Экструзионный профиль | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.03 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (200°C/10.0 kg) | 3.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 23°C) | 65 | | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение ¹ (Break) | 8.00 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении ² (Break) | 600 | % | ASTM D412 |
| Экструзия | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Зона цилиндра 1 темп. | 160 to 180 | °C | |
| Зона цилиндра 2 температура. | 170 to 190 | °C | |
| Зона цилиндра 3 темп. | 180 to 200 | °C | |

NOTE

- | | |
|----|------------|
| 1. | 500 mm/min |
| 2. | 500 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

