

Axiall PVC 8830

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

General purpose extrusion and molding compound designed for use in weatherstrips, shapes, screen spline and flexible gaskets.

Главная Информация	
Характеристики	Универсальный
Используется	Шайба Устойчивая к атмосферным воздействиям уплотнительная лента
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.42	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	83		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	16.5	MPa	ASTM D638
100% strain	9.65	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	330	%	ASTM D638

Дополнительная информация
Recommended Stock Temperature: 365°F

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

