

KRATON® D1119 P

Styrene Isoprene Styrene Block Copolymer

Kraton Polymers LLC

Описание материалов:

Kraton D1119 P is a clear, linear triblock copolymer based on styrene and isoprene with a polystyrene content of 22%. It is supplied from North America in the physical form identified below.

Kraton D1119 PT - supplied as a dusted dense pellet

Kraton D1119 PSM - supplied as a powder dusted with silica

Kraton D1119 P is used as an ingredient in formulating adhesives, sealants and coatings. It may also find use as a modifier of bitumen or thermoplastics and in compound formulations.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Сополимер		
Используется	Клеи		
	Модификация асфальта		
	Нанесение покрытия		
	Уплотнение		
	Модификация пластмасс		
	Герметики		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
	Порошок		
Метод обработки	Покрытие		
	Прессформа сжатия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.930	g/cm ³	ASTM D4025
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	25	g/10 min	
Антиоксидантная добавка	0.080 to 0.30	%	Internal Method
Содержание золы			
PSM	2.5 to 5.0	%	ISO 247
T, Talc	0.30 to 0.40	%	Internal Method
Содержание полистирола	21 to 24	%	Internal Method
Общее количество экстрактов	< 1.0	%	Internal Method

Летучее вещество	< 0.50	%	Internal Method
Содержимое блока	66.0		
Styrene/Rubber ratio	22/78		
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec, Compression Molded)	30		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (300% Strain)	1.10	МПа	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	2.41	МПа	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	1000	%	ASTM D412

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat