

ENFLEX VU-221-70A

Polypropylene + EPDM Rubber

Ravago Group

Описание материалов:

Overmoulding EPDM/PP series onto PA

| Главная Информация | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Используется | Инжекционный метод литья | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.960 | g/cm ³ | ISO 2781 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore A) | 70 | | ISO 868 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress | | | ISO 37 |
| 100% Strain | 2.50 | MPa | |
| 300% Strain | 3.40 | MPa | |
| Tensile Stress (Break) | 4.00 | MPa | ISO 37 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 300 | % | ISO 37 |
| Tear Strength | 28 | kN/m | ISO 34-1 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | -55.0 | °C | ISO 974 |
| Maximum Dynamic Service Temperature | 135 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat