

## DIOSHY® AB-875EM

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

DIOSHY Co.,Ltd.

### Описание материалов:

DIOSHY® AB-875EM is a Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer (SEBS) material. It is available in Asia Pacific.

| Главная Информация                                |                      |                   |                 |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Внешний вид                                       | Белый                |                   |                 |
| Физический  | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность   | 1.09                 | g/cm <sup>3</sup> | JIS K6301       |
| Массовый расход расплава (MFR)<br>(190°C/2.16 kg) | 11                   | g/10 min          | JIS K7210       |
| Твердость   | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore A)                       | 75                   |                   | JIS K6301       |
| Эластомеры  | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress                                    |                      |                   | JIS K6310       |
| 100% Strain                                       | 2.26                 | MPa               |                 |
| 300% Strain                                       | 1.18                 | MPa               |                 |
| Прочность на растяжение                           | 4.71                 | MPa               | JIS K6310       |
| Удлинение при растяжении (Break)                  | 630                  | %                 | JIS K6310       |
| Tear Strength                                     | 39                   | kN/m              | JIS K6310       |
| Комплект сжатия (23°C, 22 hr)                     | 15                   | %                 | JIS K6301       |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat