

Huafon JF-P-2150 / JF-I-4118

Polyurethane (Polyester based)

Huafon Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Characteristics: Low hardness and low density, high-temperature vulcanization resistance.

Applications: For the insole.

Главная Информация		
Добавка	Неуказанная добавка	
Характеристики	Низкая плотность	
	Низкая Твердость	
Используется	Обувь	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность ¹	0.340 to 0.380	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость		
Asker A : 23°C	40.0 to 45.0	
Asker C : 23°C	53.0 to 60.0	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 64 to 66	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет		
-- ²	Clear/Transparent	
-- ³	White	
Плотность		
40°C ⁴	1.14 to 1.16	g/cm ³
40°C ⁵	1.18 to 1.20	g/cm ³
Вязкость		
40°C ⁶	0.20 to 0.50	Pa·s
40°C ⁷	1.8 to 2.2	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	> 1.50	MPa
Удлинение при разрыве	> 300	%
Tear Strength	> 8.00	kN/m

NOTE

1.	Molded Density
2.	Part B
3.	Part A
4.	Part A
5.	Part B
6.	Part B
7.	Part A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

