

Bionate® 75D

Polycarbonate + TPU

DSM Biomedical Inc.

Описание материалов:

Bionate® 75D is a Polycarbonate + TPU (PC+TPU) product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in North America. Applications of Bionate® 75D include medical/healthcare and food contact applications.

Characteristics include:

Biocompatible

Good Aesthetics

Good Flexibility

High ESCR (Stress Crack Resistant)

Wear Resistant

Главная Информация	
Характеристики	<p>Биосовместимый</p> <p>Хорошая стойкость к истиранию</p> <p>Хорошая гибкость</p> <p>Хорошая прочность</p> <p>Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)</p> <p>Оптика</p> <p>Устойчивость к окислению</p>
Используется	Медицинские/медицинские приложения
Рейтинг агентства	<p>DMF неуказанный рейтинг</p> <p>FDA неуказанный рейтинг</p>
Внешний вид	Прозрачный янтарь
Формы	Гранулы
Метод обработки	<p>Экструзия</p> <p>Литье под давлением</p>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.22	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (224°C/1.2 kg)	14	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток			ASTM D955
-- 1	1.2	%	
-- 2	0.50 to 2.0	%	
Поглощение воды (Saturation)	0.80	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Твердость дюрометра (Shore D)	73		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Ultimate	63.2	MPa	
50% Strain	35.8	MPa	
100% Strain	40.2	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	240	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	1790	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (5.0% Strain)	70.3	MPa	ASTM D790
Коэффициент трения (vs. Itself - Dynamic)	0.64		ASTM D1894
Устойчивость к истиранию (1000 Cycles, 1000 g, H-18 Wheel)	31.0	mg	ASTM D1044
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength ³	236	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	56.0	°C	ASTM D1525
CLTE-Поток	9.3E-5	cm/cm/°C	ASTM E831
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность	> 25	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (60 Hz)	3.70		ASTM D150
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	188 to 232	°C	
NOTE			
1.	4.0 in disk		
2.	Flame bar		
3.	Die C		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

