

ELASTOSIL® C 150 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-2

spray up technique, Automotive & Transportation

Resin Transfer Molding (RTM), Composites

hand lay up technique, Composites

spray up technique, Composites

hand lay up technique, Automotive & Transportation

Potting Compound, Electronics

Mold Making, Composites

Mold Making, Automotive & Transportation

Mold Making, Construction

Mold Making, Mold Making

Главная Информация			
Используется	Изготовление пресс-форм		
	Вакуумная упаковочная пленка		
Метод обработки	Литье из смолы		
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Clear/Transparent		
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	25		ISO 868
Прочность на растяжение	5.00	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	500	%	ISO 37
Tear Strength	25.0	kN/m	ASTM D624B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

