

Terraloy™ BP-13000A

Thermoplastic Starch + PP

Teknor Apex Company

Описание материалов:

Terraloy BP-13000A is a Thermoplastics Starch/PP ready-to-process compound that contains up to 30% of TPS renewable content. This compound is intended for injection molding as well as extrusion applications.

Главная Информация	
Характеристики	Содержание возобновляемых ресурсов
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.995	g/cm ³	ASTM D792

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1120	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	21.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	75	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	1060	MPa	ASTM D790B
Flexural Strength (5.0% Strain)	32.5	MPa	ASTM D790B

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	66	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact	1200	J/m	ASTM D4812

Дополнительная информация	Номинальное значение
Двуслойное содержание	< 30.0

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

