

Huaфон JF-W-6021

Polyurethane

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

General Wet Process PU Resin with Hydrolysis Resistance

Characteristics

Super soft type, 12 hours hydrolysis resistance, good elasticity, good fullness, good smoothness, uniform cell structure.

Applications

Garments

Главная Информация		
Характеристики	Высокая эластичность	
	Устойчивость к гидролизу	
	Мягкий	
Используется	Текстильные изделия	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Растворители	DMF	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	29 to 31	%
Вязкость (25°C)	180 to 260	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения (100% Secant)	1.50 to 2.50	MPa
Прочность на растяжение	> 10.0	MPa
Удлинение при разрыве	> 500	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat