

# Sylvin 9067-70 NATURAL

Flexible Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

## Описание материалов:

Sylvin 9067-70 Natural Is A Vinyl Compound Formulated For Injection Molding Applications. This Compound Has A Underwriters Laboratories Listing As A Recognized Component.

| Главная Информация                    |                      |                   |                 |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| UL YellowCard                         | E86418-252039        |                   |                 |
| Рейтинг агентства                     | UL 94                |                   |                 |
| Внешний вид                           | Натуральный цвет     |                   |                 |
| Формы                                 | Гранулы              |                   |                 |
| Метод обработки                       | Литье под давлением  |                   |                 |
| Физический                            | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                          | 1.35                 | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Твердость                             | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec) | 70                   |                   | ASTM D2240      |
| Механические                          | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение               | 7.58                 | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break)      | 310                  | %                 | ASTM D638       |
| Эластомеры                            | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength                         | 35.0                 | kN/m              | ASTM D624       |
| Тепловой                              | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура плавления                 | 160 to 171           | °C                |                 |
| Воспламеняемость                      | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Огнестойкость                         | HB                   |                   | UL 94           |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat