

Tygothane C-210-A

Polyurethane (Polyester based)

Saint Gobain - Norton

Описание материалов:

Tygothane C-210-A is a Polyurethane (Polyester based) (PUR-Ester) product. It is available in North America. Typical application: Hose/Tubing.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Clarity

Good Flexibility

Good Tear Strength

Good Weather Resistance

| Главная Информация | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая стойкость к истиранию Хорошая химическая стойкость Хорошая гибкость Хорошая прочность на разрыв Хорошая устойчивость к погоде Высокая четкость | | |
| Используется | Трубка | | |
| Внешний вид | Прозрачный/прозрачный | | |
| Формы | Трубка | | |
| Твердость | Номинальное значение | Метод испытания | |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 82 | ASTM D2240 | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 52.4 | МПа | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 550 | % | ASTM D638 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (300% Strain) | 10.7 | МПа | ASTM D412 |
| Комплект сжатия | 48 | % | ASTM D395 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура непрерывного использования | 79.4 | °C | ASTM D794 |
| Температура ломкости | -73.3 | °C | ASTM D746 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

