

## ELASTOSIL® R plus 4360/60

Silicone

Wacker Chemie AG

### Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Extrudates, Technical, Plastics and Rubber Processing

Extrudates, food contact, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация	
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Высокая эластичность
Используется	Профили Применение проводов и кабелей
Метод обработки	Экструзия Экструзионный профиль

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Цвет	Translucent		
------	-------------	--	--

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость по суше (Shore A)	60		DIN 53505
-----------------------------	----	--	-----------

Прочность на растяжение	9.00	MPa	DIN 53504
-------------------------	------	-----	-----------

Удлинение при разрыве	540	%	DIN 53504
-----------------------	-----	---	-----------

Комплект сжатия	13	%	DIN ISO 815-B
-----------------	----	---	---------------

Tear Strength	18.0	kN/m	ASTM D624B
---------------	------	------	------------

Восстановленная устойчивость	60	%	DIN 53512
------------------------------	----	---	-----------

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

