

Huaфон JF-P-9871 / JF-I-9818 (outsole)

Polyurethane (Polyester based)

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Characteristics : High density. excellent adhesive property.

Applications: For safely shoes.

| Главная Информация | | |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Добавка | Неуказанная добавка | |
| Характеристики | Хорошая адгезия | |
| | Высокая плотность | |
| Используется | Обувь | |
| Формы | Жидкость | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
| Плотность ¹ | 0.900 to 1.10 | g/cm ³ |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения |
| Твердость | | |
| Asker A : 23°C | 55.0 to 65.0 | |
| Asker C : 23°C | 70.0 to 80.0 | |
| Термокомплект | Номинальное значение | Единица измерения |
| Компоненты термокомплекта | | |
| Part A | Mix Ratio by Weight: 100 | |
| Part B | Mix Ratio by Weight: 65 to 70 | |
| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения |
| Цвет | | |
| -- ² | Clear/Transparent | |
| -- ³ | White | |
| Плотность | | |
| 40°C ⁴ | 1.14 to 1.18 | g/cm ³ |
| 40°C ⁵ | 1.18 to 1.20 | g/cm ³ |
| Вязкость | | |
| 40°C ⁶ | 0.20 to 0.50 | Pa·s |
| 40°C ⁷ | 1.8 to 2.2 | Pa·s |
| Cured Properties | Номинальное значение | Единица измерения |
| Прочность на растяжение | > 7.00 | MPa |
| Удлинение при разрыве | > 550 | % |
| Tear Strength | > 60.0 | kN/m |

NOTE

| | |
|----|----------------|
| 1. | Molded Density |
| 2. | Part B |
| 3. | Part A |
| 4. | Part A |
| 5. | Part B |
| 6. | Part B |
| 7. | Part A |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

