

AMTOPP PL40

Polypropylene

Inteplast Group

Описание материалов:

Cavitated White Label

BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM NON HEAT-SEALABLE FOR FOOD PACKAGING

Главная Информация

| | |
|--------------|------------------|
| Используется | Пленка |
| | Пищевая упаковка |

Физический

| Номинальное значение | Единица измерения |
|------------------------------------|-------------------|
| Dimensional Stability ¹ | |
| Across Flow, 130°C | < 3.0 % |
| Flow, 130°C | < 5.0 % |

Пленки

| Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| Толщина пленки протестирована | 57 | µm |
| Прочность на растяжение | | ASTM D882 |
| MD : Yield | 124 | MPa |
| TD : Yield | 248 | MPa |
| Удлинение при растяжении | | ASTM D882 |
| MD : Break | 200 | % |
| TD : Break | 80 | % |
| Выход ² | 19.3 | m ² /kg |
| Энергия поверхности | | ASTM D2578 |
| -- ³ | 36 | dyne/cm |
| -- ⁴ | 40 | dyne/cm |

Оптический

| Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| Блеск (45°) | 85 | ASTM D2457 |
| Haze | 3.5 | % |
| | | ASTM D1003 |

NOTE

| | |
|----|------------------------|
| 1. | 5 minutes |
| 2. | Internal Method |
| 3. | Corona Side |
| 4. | High Energy Flame Side |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

