

BMC 324

Thermoset Polyester

Bulk Molding Compounds, Inc.

Описание материалов:

BMC 324 is a low profile, automotive grade molding compound that is suitable for injection, compression or transfer molding operations. BMC 324 can be metallized directly, without an initial base-coat. BMC 324 can be supplied in logs, slugs or bulk form. Typical applications include automotive headlamp and foglamp reflectors.

Главная Информация	
Используется	Автомобильные Приложения
Формы	ВМС-формовочная смесь
Метод обработки	Прессформа сжатия Литье под давлением Литье из смолы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.90	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.20	%	ASTM D570

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость барколя	50		ASTM D2583

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	41.4	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	10300	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	103	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	124	MPa	ASTM D695

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	240	J/m	ASTM D256

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	239	°C	ASTM D648

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость (1.59 mm)	НВ	UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

