

## Hifax TKC 461X BLACK

12% тальк

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Hifax TKC 461X Black is a PP/EPR-Blend, 12% mineral filled, impact modified, with low shrinkage, for automotive painted exterior applications like bumpers.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный, 12% наполнитель по весу		
Добавка	Модификатор удара		
Характеристики	Высокая ударопрочность		
	Модификация удара		
	Низкая усадка		
	Средний поток		
	Болезненный		
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильный бампер Автомобильные внешние части		
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.980	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	14	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C)	17.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	200	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль <sup>1</sup> (23°C)	1550	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/eA
-30°C	8.0	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	51	kJ/m <sup>2</sup>	
NOTE			
1.	2.0 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

