

Manner Flexible PVC M1680 BLK580

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: General purpose injection molding compound. This compound has been designed to pass UL94 V0 at 2mm. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances directive.

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Общее назначение | | |
| Используется | Общее назначение | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.38 to 1.42 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 76 to 82 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение ¹ | 13.1 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении ² (Break) | 400 | % | ASTM D638 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Огнестойкость (2.00 mm) | V-0 | | UL 94 |
| Индекс кислорода | 28 | % | ASTM D2863 |
| NOTE | | | |
| 1. | Unaged Dumbbells | | |
| 2. | Unaged Dumbbells | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

