

EdgeGlas® 1000

Thermoplastic

Plastic Selection Group, Inc.

Описание материалов:

EdgeGlas® 1000 is a Thermoplastic product. It can be processed by injection blow molding or injection molding and is available in North America. Typical application: Food Contact Applications.

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Терполимер | | |
| Рейтинг агентства | FDA неуказанный рейтинг | | |
| Метод обработки | Литье под давлением Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.08 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/3.8 kg) | 22 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Формовочная усадка-Поток | 0.30 to 0.50 | % | ASTM D955 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break) | 55.2 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 6.0 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 3450 | MPa | ASTM D790 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed) | 107 | °C | ASTM D648 |
| Оптический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Коэффициент пропускания | 90.0 | % | ASTM D1003 |
| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура сушки | 65.6 to 76.7 | °C | |
| Время сушки | 2.0 | hr | |
| Задняя температура | 224 | °C | |
| Средняя температура | 229 | °C | |
| Передняя температура | 235 | °C | |
| Температура сопла | 224 to 235 | °C | |
| Температура обработки (расплава) | 227 to 238 | °C | |
| Температура формы | 26.7 to 43.3 | °C | |
| Давление впрыска | 6.89 to 8.96 | MPa | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

