

Manner Flexible PVC X4590U

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Lead-free transparent tubing and profile extrusion compound This compound is also suitable to certain injection molding applications. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация	
Характеристики	Низкое (нет) Содержание свинца
Используется	Профили Трубка
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением Экструзионный профиль

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20 to 1.24	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	90		
Shore A, 15 sec	85		

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
1.52 mm	20.3	MPa	
100% Strain, 1.52 mm	11.7	MPa	
Удлинение при растяжении (Break, 1.52 mm)	370	%	ASTM D638

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-24.0	°C	ASTM D746

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

