

ResMart Ultra PBT 23

Polybutylene Terephthalate

ResMart

Описание материалов:

High performance polyester resin that can be used for polymer alloys, fiber production, films, and assorted compounds

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.30 to 1.32	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	23 to 32	g/10 min	ASTM D1238
Внутренняя вязкость	0.99 to 1.0	dl/g	ASTM D2857
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	50.0 to 60.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 200	%	ASTM D638
Flexural Strength	> 85.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	> 40	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	220 to 225	°C	ASTM D3418
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность (2.00 mm)	> 20	kV/mm	ASTM D149

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat