

Polene LDPE J 4324

Low Density Polyethylene

TPI Polene Public Company Limited

Описание материалов:

Polene LDPE J 4324 is a Low Density Polyethylene material. It is available in Asia Pacific or North America for blown film, film extrusion, or injection molding.

Important attributes of Polene LDPE J 4324 are:

Antiblock

Clarity

Good Processability

Slip

Typical applications include:

Bags/Liners

Film

Food Contact Applications

Packaging

Wrap

Главная Информация	
Добавка	Антиблок Комбинация
Характеристики	Антиблокировка Хорошая технологичность Высокая четкость Комбинация
Используется	Сумки Пленка Общее назначение Мешки для белья Упаковка Термоусадочная пленка
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520
Метод обработки	Выдувная пленка Экструзионная пленка Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.922	g/cm ³	ASTM D1505

Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.5	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	51		DIN 53505
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	11.5	МПа	
Break	14.0	МПа	
Удлинение при растяжении (Break)	650	%	ASTM D638
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударное падение Dart	160	g	ASTM D1709
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	92.0	°C	ASTM D1525
Температура плавления	100 to 110	°C	ASTM D1238
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск	80		ASTM D2457
Haze	9.8	%	ASTM D1003
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	160 to 180	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat