

# ELASTOSIL® R 101/45

Silicone

Wacker Chemie AG

## Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Vibration Dampers, Automotive & Transportation

Molded Parts, Automotive, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Food Contact, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация	
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Комплект низкого сжатия Вибрационное Демпфирование
Используется	Автомобильные Приложения Уплотнение
Метод обработки	Прессформа сжатия Пресс-форма

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Translucent		
Плотность	1.10	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	47		DIN 53505
Прочность на растяжение	8.00	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	540	%	DIN 53504
Комплект сжатия	10	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	18.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	68	%	DIN 53512

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

