

Karina IVORY PVC COMPOUND 75910-35/ 2-DY-AC-LF

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

LEAD FREE PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR COAXIAL CABLE JACKETING. ALSO RECOMMENDED FOR CLASS 75C ENERGY CABLE JACKETING.

Главная Информация			
Характеристики	Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Кабельный кожух		
	Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Слоновая кость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.42 to 1.48	g/cm ³	ASTM D792
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-1.86 to 1.14		ME 12
Цвет b	1.67 to 4.67		ME 12
Color L	91.0 to 94.0		ME 12
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	89 to 93		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 17.3	MPa	IEC 60811-1-1
Удлинение при растяжении (Yield)	> 240	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ²	> 17.3	MPa	IEC 60811-1-2
Удлинение при растяжении ³ (Break)	> 180	%	IEC 60811-1-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -15.0	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости ⁴	> 5.0E+13	ohms-cm	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	> 31	%	ASTM D2863

NOTE	
1.	24 hr
2.	Aged in Air for 168 hr at 121°C
3.	Aged in Air for 168 hr at 121°C
4.	24 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

