

AKROMID® B3 5 FR natural (3520)

Polyamide 6

AKRO-PLASTIC GmbH

Описание материалов:

AKROMID® B3 5 FR natural (3520) is a nonreinforced, high temperature stabilised and halogen- free flame retardant polyamide 6 with light inherent color

Application areas are housings, fasteners and cable connectors in the electro- and electronic industry

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий Стабилизатор тепла		
Характеристики	Огнестойкий Без галогенов Стабилизация тепла		
Используется	Разъемы Электрическое/электронное применение Крепежные детали Корпуса		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Идентификатор смолы (ISO 1043)	PA6 FR		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3600	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Yield)	75.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break)	> 10	%	ISO 527-2/50
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179/1eU
-30°C	No Break		
23°C	No Break		
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (1.60 mm)	V-2	UL 94	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

