

ALCOM® POM 770/1 SLBV

Acetal (POM) Copolymer

ALBIS PLASTIC GmbH

Описание материалов:

ALCOM® POM 770/1 SLBV is an Acetal (POM) Copolymer product. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of ALCOM® POM 770/1 SLBV include automotive and engineering/industrial parts.

Characteristics include:

REACH Compliant

RoHS Compliant

Copolymer

Heat Stabilizer

Wear Resistant

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Характеристики	Сополимер		
	Хорошая износостойкость		
	Стабилизация тепла		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Машина/механические детали		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.40	g/cm ³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (190°C/2.16 kg)	8.00	cm ³ /10min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2600	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress	60.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	30	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	2450	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	80.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
--	8.0	kJ/m ²	
-40°C	6.0	kJ/m ²	
-20°C	6.0	kJ/m ²	
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179/1eU

--	No Break
-40°C	No Break
-20°C	No Break

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	105	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	145	°C	ISO 306/B50

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки		
Circulation Dryer	100 to 110	°C
Desiccant Dryer	100 to 110	°C
Время сушки		
Circulation Dryer	3.0 to 5.0	hr
Desiccant Dryer	2.0 to 3.0	hr
Температура обработки (расплава)	180 to 220	°C
Температура формы	60.0 to 120	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

