

Hifax TRC 412P

20% тальк

Polypropylene Alloy

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

PP/EPR-Blend, 20% talc-filled, impact modified, UV-stabilized, with low shrinkage and high flowability for unpainted exterior applications e.g. body panels.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Тальк, 20% наполнитель по весу
Добавка	Модификатор удара UV Stabilizer
Характеристики	Высокий поток Высокая жесткость Модификация удара Низкая усадка
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильные внешние части

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.05	g/cm ³	ISO 1183

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	22	g/10 min	ISO 1133
---	----	----------	----------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль ¹ (23°C)	2150	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/eA
-30°C	4.0	kJ/m ²	
23°C	23	kJ/m ²	

NOTE	
1.	2.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

