

## Monprene® MP-1500

Thermoplastic Elastomer

Teknor Apex Company

### Описание материалов:

Monprene MP-1500 is a thermoplastic elastomer designed for the consumer market. Monprene MP-1500 is a clear, medium hardness grade that exhibits low compression set, good abrasion and chemical resistance, and is suitable for injection molding and extrusion.

Главная Информация			
Характеристики	Низкая деформация сжатия Хорошая прочность расплава Хорошая прочность на разрыв Хорошая окраска Хорошая стойкость к стиранию Хорошая химическая стойкость Хорошая устойчивость к погоде		
Используется	Оборудование для безопасности Ручка Упаковка Кухонные принадлежности Большая бытовая техника и мелкая бытовая техника Шайба Товары для дома Средства для снятия усталости Наружное применение Канцелярские принадлежности Замена резины Применение потребительских товаров		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.890	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
<b>Твердость</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	65		ASTM D2240
Shaw A, 5 seconds	63		ASTM D2240
<b>Эластомеры</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Tensile Stress			ASTM D412
100% strain	2.34	MPa	ASTM D412
200% strain	3.06	MPa	ASTM D412
300% strain	3.97	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	14.8	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	730	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>1</sup>			ASTM D624
Transverse flow: 23°C	33.0	kN/m	ASTM D624
Flow: 23°C	33.7	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия (23°C, 22 hr)	11	%	ASTM D395

#### Юридическое заявление

The information and recommendations contained in this bulletin are, to the best of our knowledge, accurate and reliable but no guarantee of their accuracy is made. All products are sold upon condition that purchasers shall make their own tests to determine the suitability of such products for their particular purposes and uses and purchaser assumes all risks and liability for the results of use of the products, including use in accordance with seller's recommendations. Nothing in this bulletin constitutes permission or a recommendation to practice or use any invention covered by any patent owned by this company or others. There is no warranty of merchantability and there are no other warranties for the products described. For detailed Product Stewardship information, please contact us. Any product of Teknor Apex, including product names, shall not be used or tested in medical or food contact applications without the prior written acknowledgement of Teknor Apex as to the intended use. Please note that some products may not be available in one or more countries.

<b>Иньекция</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>
Задняя температура	182 - 232	°C
Средняя температура	188 - 238	°C
Передняя температура	193 - 243	°C
Температура сопла	199 - 249	°C
Температура обработки (расплава)	199 - 249	°C
Температура формы	35 - 49	°C
Давление впрыска	1.38 - 5.52	MPa
Скорость впрыска	Fast	
Back Pressure	0.172 - 0.689	MPa
Screw Speed	50 - 100	rpm
Подушка	3.81 - 25.4	mm

#### Инструкции по впрыску

□□□□.□□□□□□□□,□□□□□150°F (65°C)□□□□□□2-4□□.

<b>Экструзия</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>
Зона цилиндра 1 темп.	182 - 232	°C

Зона цилиндра 2 температура.	188 - 238	°C
Зона цилиндра 3 темп.	193 - 243	°C
Зона цилиндра 4 темп.	193 - 243	°C
Зона цилиндра 5 темп.	199 - 249	°C
Температура матрицы	199 - 249	°C

#### Инструкции по экструзии

□□□30 - 100 rpm

#### NOTE

1. C mold, 510mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat