

OTECH ALLOY OTE8840 - Calendering

Thermoplastic

OTECH Corporation

Описание материалов:

CALENDERING - ROOFING / FLOORING COMPOUNDS

Applications

CPE ROOFING

Главная Информация		
Метод обработки	Каландрирование	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.40	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (10 sec)	88	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	14.5	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	250	%
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Ограниченный индекс кислорода	29	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

