

## Manner Flexible PVC V968 BLK580

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

### Описание материалов:

Recommended Applications: 60°C jacketing compound for Aerial Service Wire. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация			
Используется	Кабельный кожух Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.32 to 1.36	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	87 to 93		
Shore A, 15 sec	82 to 88		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant <sup>1</sup>	10.0	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	17.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	380	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе <sup>4</sup> (100°C, 168 hr)	-8.0	%	UL 1581
Изменение максимального удлинения в воздухе <sup>5</sup> (100°C, 168 hr)	-10	%	UL 1581
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-38.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	23	%	ASTM D2863

NOTE	
1.	Unaged Dumbbells: .075 inch
2.	Unaged Dumbbells: .075 inch
3.	Unaged Dumbbells: .075 inch
4.	Air Retention: .075 inch
5.	Air Retention: .075 inch

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

