

TECHNIACE® TB-1801

Acrylonitrile Butadiene Styrene + PBT

Nippon A&L; Inc.

Описание материалов:

TECHNIACE® TB-1801 is an Acrylonitrile Butadiene Styrene + PBT (ABS+PBT) material. It is available in Asia Pacific or North America for injection molding. Primary attribute of TECHNIACE® TB-1801: Heat Resistant.

Главная Информация			
Характеристики	Средняя термостойкость		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.09	g/cm ³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (240°C/10.0 kg)	18.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Формовочная усадка	0.50 to 0.80	%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale, 23°C)	112		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C)	45.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	2000	MPa	ISO 178
Флекторный стресс (23°C)	70.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	31	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	83.0	°C	ISO 75-2/A
CLTE-Поток (23 to 80°C)	9.0E-5	cm/cm/°C	JIS K7197
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	90.0 to 110	°C	
Время сушки	> 3.0	hr	
Задняя температура	230 to 270	°C	
Средняя температура	230 to 270	°C	
Передняя температура	230 to 270	°C	
Температура формы	40.0 to 80.0	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

