

Fixmaster Steel Putty

Сталь

Ероху; Epoxide

Loctite®

Описание материалов:

Fixmaster Steel Putty is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product filled with steel. It is available in North America. Applications of Fixmaster Steel Putty include industrial applications and repairing material. Primary characteristic: good adhesion.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Сталь		
Характеристики	Хорошая адгезия Обрабатываемый		
Используется	Промышленное применение Металлический ремонтный материал		
Внешний вид	Серый		
Формы	Гранулы		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore D)	90	ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	37.9	МПа	ASTM D638
Прочность на сжатие	110	МПа	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	107	°C	ASTM D794
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Volume: 1.0		
Resin	Mix Ratio by Volume: 4.0		
Срок службы горшка (25°C)	20 to 30	min	
Время демолд (25°C)	180 to 240	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

