

Sindustris PP T3411

Polypropylene

Sincerity Australia Pty Ltd.

Описание материалов:

Sindustris PP T3411 is a Polypropylene material. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of Sindustris PP T3411 are:

Antiblock

Slip

Typical application of Sindustris PP T3411: Film

Главная Информация			
Добавка	Антиблок Комбинация		
Характеристики	Антиблокировка Расширяемый Комбинация		
Используется	Пленка		
Номер файла UL	E306922		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.890	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	7.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	80		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	22.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	500	%	ASTM D638
Флекторный модуль	834	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	110	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	89.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	125	°C	ASTM D1525 ³
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze (2000 µm)	65	%	ASTM D1003
NOTE			
1.	50 mm/min		

-
- | | |
|----|------------------|
| 2. | 50 mm/min |
| 3. | Loading 1 (10 N) |
-

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

