

POLIMAXX SR101

Acrylonitrile Butadiene Styrene

IRPC Public Company Limited

Описание материалов:

SR101 is an extrusion grade of ABS resin for extrusion process. It is suitable for extrusion sheet such as door liner, car accessories, luggage case, picnic cooler, snow boat and etc.

Главная Информация	
UL YellowCard	E132283-222088
Используется	Автомобильные Приложения Багаж Спортивные товары
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Метод обработки	Экструзия Экструзионный лист

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	7.0	g/10 min	ASTM D1238

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale, 23°C, 6.35 mm)	108		ASTM D785

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	43.1	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	2010	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield, 23°C)	59.3	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 6.35 mm)	290	J/m	ASTM D256

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed, 6.35 mm	92.0	°C	
1.8 MPa, Unannealed, 6.35 mm	85.0	°C	

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость (1.50 mm)	НВ	UL 94

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	80.0 to 85.0	°C
Время сушки	2.0 to 4.0	hr
Температура расплава	190 to 240	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

