

Axiall PVC 12791

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

General purpose, 75C rated non-lead stabilized jacket compound with good low temperature and 720 hour sunlight resistance.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Общее назначение Устойчивость к солнечному свету (720 часов) | | |
| Используется | Автомобильные Приложения Кабельный кожух Общее назначение | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.40 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 79 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D638 |
| -- | 13.8 | МПа | |
| 100% Strain | 6.21 | МПа | |
| Удлинение при растяжении (Break) | 360 | % | ASTM D638 |
| Старение | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удерживание растяжимого удлинения-Выдержка воздуха, 10 дней (100°C, 762.0 µm) | 81 | % | UL 1581 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | -35.0 | °C | ASTM D746 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Индекс кислорода | 23 | % | ASTM D2863 |
| Экструзия | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура расплава | 171 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

