ExxonMobil™ LDPE LD 071 Series

Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

ExxonMobil LD 071 series box winding film resin combines good processability, excellent strength and excellent film optical properties, and is suitable for cluster packaging that requires suitable shrinkage, toughness, burn-through resistance and transparency.

Главная Информация	
Добавка	LD 071.LR: анти-какинг агент (2000 ppm) LD 071.LQ: антикачающий агент (4000 ppm)

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.70	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	235	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	288	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	11.3	MPa	ASTM D882
TD: Yield	11.6	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	25.8	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	22.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	130	%	ASTM D882
TD: Fracture	540	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	160	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	510	g	ASTM D1922
TD	140	g	ASTM D1922
Оптический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Блеск (45°)	57		ASTM D2457
Haze	9.6	%	ASTM D1003

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat