

Huaфон JF-HSY-ADP2

Polyurethane

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

PU Adhesive for High Solid Content PU Resin

Characteristics

PU adhesive with hydrolysis resistance

Главная Информация		
Характеристики	Ароматические Устойчивость к гидролизу	
Используется	Клеи	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Растворители	DMF, MEK	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	34 to 36	%
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения (100% Secant)	1.20 to 1.80	MPa
Прочность на растяжение	> 10.0	MPa
Удлинение при разрыве	> 700	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat