

## Argothane® 49510

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Argotec LLC

### Описание материалов:

Applications:

Paint, metal & surface protection films

Characteristics:

Smooth and matte surfaces

Hard polycaprolactone

UV resistant

No additives

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Высокая твердость		
Метод обработки	Литье под давлением Экструзия		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	93	ASTM D2240	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	34.5	МПа	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	550	%	ASTM D412
Оптический	Номинальное значение	Метод испытания	
Блеск <sup>1</sup> (60°)	> 80	ASTM D2457	
Дополнительная информация	Номинальное значение		
UV Resistance - A10 <sup>2</sup>	No change at 3000 hours		
NOTE			
1.	OTM 3-309		
2.	QUV using UVA bulb, 4 hours 50°C UV exposure, 4 hours 60°C condensation.		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

