

INEOS LDPE 24F564

Low Density Polyethylene

INEOS Olefins & Polymers Europe

Описание материалов:

24F564 is an autoclave LDPE grade developed for lamination film and general packaging film. 24F564 gives film with good optical properties and low gel level for medium duty film.

Applications:

24F564 is intended for applications such as:

Lamination films/ Food packaging

Fine shrink films

Carrier-bag films

Pouches

Главная Информация			
Добавка	Антиблок (1200 ppm) 2 Антиоксидант Эрукамид скольжения (450 ppm)		
Характеристики	Антиблокировка Антиоксидант Автоклавный Низкая плотность Низкий гель Оптика Комбинация		
Используется	Пленка Пищевая упаковка Ламинаты Термоусадочная пленка		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.924	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.75	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения (vs. Itself - Dуnamic)	0.15		ISO 8295
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Толщина пленки протестирована	40	µm	
Модуль растяжения			ISO 1184
MD	200	MPa	
TD	250	MPa	
Прочность на растяжение			ISO 1184
MD	24.0	MPa	
TD	27.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ISO 1184
MD : Break	250	%	
TD : Break	550	%	
Dart Drop Test (40.0 µm)	1	N	ASTM D1709
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 40.0 µm)	70		ASTM D2457
Haze (40.0 µm)	7.0	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

