

Polyclear® PET T-94

Polyethylene Terephthalate

Indorama Ventures Polymers México

Описание материалов:

Polyclear® PET T-94 from Indorama Ventures Polymers México, S. de R.L. de C.V. ("IVPM") designed to have slow re-crystallization rate, for the manufacture of carbonated soft drinks returnable bottles, with a nominal intrinsic viscosity of 0.86 dl/g.

Polyclear® PET T-94 has excellent melt and crystallization properties, offering easy processing in injection molding and stretch-blow molding for carbonate soft drinks returnable bottles. Showing an improved performance regarding anti-scuffing behavior and caustic stress resistance.

This PET resin complies with the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act for certain food contact applications. Please contact IVPM for specific FDA clearances.

Containers made from IVPM, are lightweight, recyclable, have excellent clarity, and are shatterproof.

Главная Информация	
Характеристики	<p>Высокая кристаллизация</p> <p>Перерабатываемые материалы</p> <p>Обрабатываемость, хорошая</p> <p>Высокое разрешение</p> <p>Соответствие пищевого контакта</p>
Используется	<p>Контейнеры для напитков</p> <p>Бутылка</p> <p>Контейнер</p>
Рейтинг агентства	FDA не рассчитан
Метод обработки	<p>Растягивающееся выдувное формование</p> <p>Литье под давлением</p>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.40	g/cm ³	Internal method
Видимая плотность	0.86	g/cm ³	Internal method
Ацетальдегид	0.50	ppm	Internal method
Цвет b	-4.50		Internal method
Crystallinity	51	%	Internal method
Внутренняя вязкость ¹	0.86	dl/g	Internal method
Moisture Content	0.15	wt%	Internal method
Размер чипа	65.0	pcs/g	Internal method
Штрафы		%	Internal method
Желтые чипы		pcs/125 g	Internal method
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	236	°C	Internal method

NOTE

1. Determined by conversion of solution viscosity to intrinsic viscosity using an empirical correlation developed by Indorama Ventures Polymers México.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

