

# Unipren® Elastomers A3 CRLA010 45A EB05IN1 UP358

Polypropylene + EPDM Rubber

Petropol Industry and Trade of Polymers LTDA

## Описание материалов:

Thermoplastic compound based on EPDM with PP (TPE-V) dynamically vulcanized, suitable for high performance applications where outdoor exposure or resistance to high temperature (135° C) are important requirements.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая термостойкость		
Идентификатор смолы (ISO 1043)	> TPE <		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	43 to 47		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress <sup>1</sup>			ASTM D412
100% Strain	1.00	MPa	
300% Strain	2.00	MPa	
Прочность на растяжение <sup>2</sup> (Break)	7.50	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	> 750	%	ASTM D412
Комплект сжатия	15	%	ASTM D395B
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости <sup>4</sup>	-55.0	°C	ASTM D2137

NOTE	
1.	Die C
2.	Die C
3.	Die C
4.	Procedure A

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519  
Мобильный телефон: +86-13424755533  
Email: sales@su-jiao.com  
Адрес: Господин Чжао  
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

