

MACOMASS PP MM-PP HI 21 (20% Talc)

20% тальк

Polypropylene Homopolymer

MACOMASS Verkaufs AG

Описание материалов:

MACOMASS PP MM-PP HI 21 (20% Talc) is a polypropylene homopolymer (PP Homopoly) material containing 20% talc filler. This product is available in Europe. The main characteristics of MACOMASS PP MM-PP HI 21 (20% Talc) are: homopolymer.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель, 20% наполнитель по весу		
Характеристики	Гомополимер		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.03 - 1.08	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	16 - 22	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча (Н 358/30)	75.0	MPa	ISO 2039-1
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	> 30.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 8.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	> 2100	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	> 3.0	kJ/m ²	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	> 20	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, not annealed	105	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, not annealed	62.0	°C	ISO 75-2/A
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура зажигания провода свечения			
1.60 mm	750	°C	
3.20 mm	750	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

