

Ferro PP LPP40BK09BK

41% Карбонат Кальция

Polypropylene

Ferro Corporation

Описание материалов:

Ferro PP LPP40BK09BK is a Polypropylene material filled with 41% calcium carbonate. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America for injection molding.

Important attributes of Ferro PP LPP40BK09BK are:

High Gloss

Impact Modified

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Карбонат кальция, 41% наполнитель по весу		
Добавка	Модификатор удара		
Характеристики	Глянцевый Модификация удара		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.27	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	7.5	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	1.2	%	
Across Flow	1.5	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	22.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	40	%	ASTM D638
Флекторный модуль			ASTM D790
1% Secant : 23°C	2010	MPa	
Tangent : 23°C	2570	MPa	
Flexural Strength (23°C)	37.9	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	53	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	760	J/m	ASTM D4812
Gardner Impact (23°C)	15.0	J	ASTM D5420
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648

0.45 MPa, Unannealed	107	°C
1.8 MPa, Unannealed	57.2	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

