

Hifax CA 1110 G4 LS C12477

10% тальк

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hifax CA 1110 G4 LS C12477 is a 10% talc filled PP copolymer, with good impact/stiffness balance and good UV resistance. Product is available as a customized color matched, pellet form. This grade is delivered in C12477 color version.

This grade is not intended for medical, pharmaceutical, food and drinking water applications.

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Тальк наполнитель, 10% наполнитель по весу | | |
| Характеристики | Жесткий, хороший | | |
| | Сополимер | | |
| | Высокая ударопрочность | | |
| | Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению | | |
| Внешний вид | Доступные цвета | | |
| Формы | Частицы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность (23°C) | 0.980 | g/cm ³ | ISO 1183/A |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 17 | g/10 min | ISO 1133 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield, 23°C) | 16.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Break) | 400 | % | ISO 527-2 |
| Флекторный модуль ¹ (23°C) | 1150 | MPa | ISO 178/A |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность | | | ISO 179/1eA |
| -30°C | 4.0 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 40 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |
| Charpy Unnotched Impact Strength (23°C) | No Break | | ISO 179/1eU |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed) | 80.0 | °C | ISO 75-2/B |
| Викат Температура размягчения | 117 | °C | ISO 306/A |
| NOTE | | | |
| 1. | 1.0 mm/min | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

