

KEP® 2380

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Kumho Polychem Co., Ltd.

Описание материалов:

Features:

Tailored molecular weight distribution grade, good processability, fast extrusion, fast vulcanization, quality consistency, productivity improvement, good processing, medium vulcanization speed

Applications:

60-70 shore a dense body sealings, radiator hose, molded goods, gaskets, sponge profile

Главная Информация

Характеристики	Хорошая технологичность Вулканизируемый
Используется	Автомобильные Приложения Прокладки Шланг Уплотнения Уплотнитель Окна и двери
Формы	Тюк
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость Mooney (ML 1+8, 125°C)	82	MU
Ethylene Content	56.0	wt%
Содержание этилидена норборнена (ЕНВ)	5.7	wt%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

