

## Hylac® GP55G10

10% стекловолокно

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Ravago Manufacturing Americas, LLC

### Описание материалов:

ABS, 10% Glass Filled

| Главная Информация              |  |                   |                 |
|---------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование         | Стекловолокно, 10% наполнитель по весу |                   |                 |
| Соответствие RoHS               | Соответствует RoHS                     |                   |                 |
| Номер файла UL                  | E157012                                |                   |                 |
| Формы                           | Гранулы                                |                   |                 |
| Физический                      | Номинальное значение                   | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность                       | 1.10                                   | g/cm <sup>3</sup> | ISO 1183        |
| Механические                    | Номинальное значение                   | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Break)          | 65.0                                   | MPa               | ISO 527-2       |
| Растяжимое напряжение (Break)   | 2.0                                    | %                 | ISO 527-2       |
| Флекторный модуль               | 3800                                   | MPa               | ISO 178         |
| Флекторный стресс               | 90.0                                   | MPa               | ISO 178         |
| Воздействие                     | Номинальное значение                   | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод ударная прочность | 6.0                                    | kJ/m <sup>2</sup> | ISO 180         |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat