ExxonMobil™ LDPE LD 653

Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

LD 653 is an easy-to-flow low density polyethylene grade with medium hardness and good toughness.

Главная Информация			
Твердость	**Номинальное значение**		**Метод испытания**
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	46		ISO 868
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Модуль растяжения	160	MPa	ISO 527-2/1A/1
Tensile Stress (100% Strain)	9.50	MPa	ISO 527-2/1A/50
Растяжимое напряжение (Break)	> 100	%	ISO 527-2/1A/50
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Викат Температура размягчения	90.0	°C	ISO 306

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□