

Нах™ HF 039/4H

Polyolefin

Fainplast Compounds S.r.l

Описание материалов:

Нах™ HF 039/4H is a Polyolefin product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Wire & Cable.

Characteristics include:

Flame Retardant

Good Flexibility

Halogen Free

| Главная Информация | |
|--------------------|-------------------------------|
| Добавка | Огнестойкий |
| Характеристики | Огнестойкий |
| | Хорошая гибкость |
| | Без галогенов |
| | Низкий уровень дыма |
| Используется | Кабельный кожух |
| | Изоляция |
| | Применение проводов и кабелей |
| Типы проводов | HM2 |
| | TI6 |
| | TM7 |
| Рейтинг агентства | RU 50363-7 |
| | RU 50363-8 |
| | VDE 0207/23 |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| Плотность | 1.37 to 1.41 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (280°C/0.325 kg) | 13 | g/10 min | ISO 1133 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore D, 15 sec) | 38 to 44 | | ISO 868 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Break) | 11.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Break) | 260 | % | ISO 527-2 |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Сопrotивление громкости (20°C) | 1.0E+15 | ohms-cm | IEC 60093 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Индекс кислорода | 34 | % | ISO 4589-2 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

